

LADRILLO REFRACTARIO PARA 1745°



Al₂O₃ ,%	≥42
Fe₂O₃ , %	≤2
Refractariedad°C, min	1745
Porosidad aparente %	≤22
Densidad aparente g/cm³	2.15-2.20
Resistencia a la compresión en frío Mpa	≥39
0.2Mpa Refractariedad bajo carga T0.2 °C,min	≥1420
Cambio lineal permanente al recalentamiento	+0.1~-0.4
(%) 1500°CX2h	x1450°C

